

TRUCIOLARE DI PIOPPO IDROFUGO "Idropas"



INVERNIZZI
Plywood Tradition

La presente non costituisce documento contrattuale, i dati riportati sono quanto riscontrato da controlli interni (salvo diversa specificazione), i valori sottostanti sono meramente indicativi: la società si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

APPLICAZIONI	 ARREDAMENTO	 COSTRUZIONE	 AMBIENTI SANITARI	 NAVALE	 FERROVIARIO
--------------	---	---	---	--	---

CARATTERISTICHE TECNICHE ⁽¹⁾	NORMA	UNITÀ DI MISURA	SPESSORE [mm]							
			10	14	18	25	30	40	50	56
 MASSA VOLUMICA	EN 323	<i>Kg/m³ ±5%</i>	580	560	550	530	510	500	480	480
 RESISTENZA A FLESSIONE	EN 310	<i>N/mm²</i>	17	15	15	13	13	10	8	8
 MODULO ELASTICITÀ A FLESSIONE	EN 310	<i>N/mm²</i>	2200	2200	2200	2000	1800	1700	1400	1400
 RESISTENZA ALLA TRAZIONE [COESIONE INTERNA]	EN 319	<i>N/mm²</i>	0,50	0,50	0,50	0,45	0,40	0,32	0,28	0,26
 RESISTENZA AL DISTACCO DEGLI STRATI ESTERNI	EN 311	<i>N/mm²</i>	0,8							
 ESTRAZIONE DELLA VITE DALLA SUPERFICIE	EN 320	<i>N</i>	700±5%							
 UMIDITÀ	EN 322	<i>%</i>	9±2							
 RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE [MAX % DOPO 24h]	EN 317	<i>%</i>	15	13	13	12	12	12	12	12
 RILASCIO DI FORMALDEIDE	EN 717-1	<i>mg/m³</i>	< 0,062 [Classe E 1/2] Reg. [UE] 2023/1464							
	ASTM E 1333	<i>ppm</i>	< 0,09 [CARB ACTM Phase 2] - [U.S. EPA TSCA Title VI]							
	EN 16516	<i>ppm</i>	< 0,1 UBA - BAnz AT 26.11.2018 B2							
 COMPOSIZIONE	N.A.	Pannello composto da particelle di legno di pioppo non riciclato [<i>requisito 4.1.2 CAM arredo</i>] 100% vergine - <i>Populus spp.</i> A richiesta FSC® 100% [<i>requisito 4.1.5 CAM arredo</i>]								
 TIPO DI COLLA	N.A.	Resina composta da Melamina, Urea e Formaldeide - MUF								
 TOLLERANZE DIMENSIONALI	EN 324-1/2	Lunghezza e larghezza: ± 5 mm Spessore: ± 0,3 mm [pannello levigato] Squadratura: 2 mm per ogni 1000 mm di lunghezza								
 CLASSIFICAZIONE PANNELLO	EN 312	P3: utilizzo in ambiente umido con caratteristiche non portanti								

⁽¹⁾ Le caratteristiche tecniche riportano i valori medi indicativi del Truciolare di pioppo, incollaggio ureico, riferiti ad umidità del 9% +/- 2%, realizzati con clone I-214. Tali valori sono conformi alla norma EN 312: Pannelli di particelle di legno - Specifiche.

INVERNIZZI S.p.A. Strada Provinciale per Gussola, 26030 Solarolo Rainerio [CR] ITALY - Tel. +39 0375 31331 - Fax +39 0375 3133222/3 - Cap.Soc. 2.250.000 I.v. - Reg. Imp. di Cremona N. 3113
R.E.A. di Cremona N. 93343 - P.IVA e C.F. 00189240195 - N. Idem. CEE IT 00189240195 - www.invernizzi-spa.com - info@invernizzi-spa.com

