

CONTREPLAQUÉ DE PEUPLIER

“TUTTO Pioppo”



INVERNIZZI
Plywood Tradition

Cette fiche technique n'est pas un document de référence contractuel. Les valeurs moyennes données sont liées à des tests effectués dans nos laboratoires internes (sauf indication contraire) et peuvent être modifiées sans avis préalable, conformément aux exigences de production.

APPLICATIONS	 MEUBLES	 CONSTRUCTION	 HÔPITAUX & CLINIQUES	 CAMPING-CARS & CARAVANES	 CONSTRUCTION NAVALE	 INDUSTRIE FERROVIAIRE
--------------	---	--	--	--	---	---

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES/MÉCANIQUES		NORME DE RÉFÉRENCE	UNITÉ DE MESURE	ÉPAISSEUR [mm]						
				3, 4, 6	8, 10	12, 15	18, 20	25	30	38, 40
 NOMBRE MINIMAL DE PLIS				3	5	7	9	11	13	17
 DENSITÉ		EN 323	Kg/m³	400 - 450						
 RÉSISTANCE À LA FLEXION (DANS LE SENS LONGITUDINAL)		EN 310	N/mm²	> 12 [valeur minimale détectée]						
 RÉSISTANCE À LA FLEXION (DANS LE SENS TRANSVERSAL)		EN 310	N/mm²	> 20 [valeur minimale détectée]						
 MODULE D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION (DANS LE SENS LONGITUDINAL)		EN 310	N/mm²	> 2000 [valeur minimale détectée]						
 MODULE D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION (DANS LE SENS TRANSVERSAL)		EN 310	N/mm²	> 2000 [valeur minimale détectée]						
 TAUX D'HUMIDITÉ		EN 322	%	10±2						
 ÉMISSION MOYENNE DE FORMALDÉHYDE		EN 717-1	mg/m³	<0,062 [Classe E-05] Règ. UE 2023/1464						
		ASTM E 1333	ppm	<0,04 [Exemption ULEF disponible sur demande]						
 DÉTERMINATION DES EXIGENCES DE COLLAGE		EN 314-1	Classe 1 : le collage est réalisé à l'aide de résines urée-formaldéhyde (UF) et répond aux exigences prévues par la Classe 1 de type de collage -Panneaux pour utilisation dans environnements secs [EN 636 – Contreplaqué – Spécifications].							
		EN 314-2	Classe 2 : le collage est réalisé à l'aide de résines mélamine-urée-formaldéhyde (MUF) et répond aux exigences prévues par la Classe 2 de type de collage – Panneaux à utiliser dans des espaces extérieurs couverts [EN 636 – Contreplaqué – Spécifications].							
 CLASSE DE RÉACTION AU FEU		EN 13986 [prosp. 8]	D - s2, d0 / D FL- s1 [s'applique à panneaux avec épaisseur de > 9 mm et densité de > 400 kg/m3]							
		EN 13501-1	B - s2, d0 CE panneaux ignifuges [disponibles sur demande]							
 COMPOSITION DES PLIS		EN 313-2	Toutes les faces extérieures et les couches intérieures sont composées exclusivement de placages en bois de peuplier. Sur demande, des panneaux fabriqués avec des placages issus d'une gestion forestière durable (FSC® / PEFC) sont disponibles.							
 TOLÉRANCES TECHNIQUES		EN 315	Longueur et Largeur : ± 3,5 mm Épaisseurs ≥ 3 mm jusqu'à ≤ 25 mm : + 0,2 mm - 0,4 mm Épaisseurs > 25 mm jusqu'à ≤ 40 mm : + 0,0 mm - 0,4 mm							
 CLASSIFICATION PAR ASPECT DE SURFACE		EN 635-2	Faces/Contre-faces en peuplier italien ou, en alternative : I, II ou III [A, B ou BB]							
 MARQUAGE CE		EN 13986	Tous les panneaux contreplaqués sont marqués CE pour un usage interne en tant que composants non structurels							
		EN 13986	Marquage CE 2+ [sur demande] pour un usage interne en tant que composants structurels [s'applique à panneaux avec épaisseur de > 9 mm et densité de > 400 kg/m3]							

INVERNIZZI S.P.A.

Strada Provinciale per Gussola - 26030 Solarolo Rainerio (CR)
P.IVA e C.F. 00189240195 - Cap.Soc. 2.250.000 i.v. - Reg. Imp. di Cremona N. 3113
R.E.A. di Cremona N. 93343 - N. Iden. CEE IT 00189240195

Tel. +39 0375 31331 - Fax +39 0375 3133222/3
info@invernizzi-spa.com
invernizzi-spa.com